

полученных снимков свидетельствует, о том, что происходит формирование полимерных плёнок с пористой неоднородной аморфной структурой.





Рисунок 6 – Микрофотография ПВП

Рисунок 7 – Микрофотография комплекса ПВП- CuCl_2

На основании результатов, проведённых исследований с учётом литературных сведений можно представить следующую схему образования комплекса на основе хлорида меди(II) с ПВП (рисунок 8).




Рисунок 8 – Схема образования комплекса ПВП-хлорид меди(II)

Таким образом, синтезирован комплекс $[\text{Cu}(\text{ПВП})_3\text{Cl}_2]$. Анализ результатов потенциометрического и кондуктометрического методов позволил установить образование полимерного комплекса меди(II) и его состав. Методами ИК-спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии подтверждена координация полимерного лиганда ПВП в комплексе, изучена морфология и особенности его поверхности. Установлено, что атомы кислорода полимерных лигандов принимают участие в образовании координационной связи с ионом металла-комплексообразователя. Результаты электронной микроскопии указывают на аморфную структуру комплекса.

Источник финансирования: проект МОН РК 3662/ГФ4 «Разработка катализитических процессов окисления и гидрогенизации с целью получения органических соединений из жёлтого фосфора, стиртов и ненасыщенных углеводородов».